



SCHEDA TECNICA

Codice/i: 9200

Prodotto: Flatting 4911



Descrizione

Vernice sintetica per legno a base alchidica brillante, elastica, aderente.

Impieghi

Idonea all'interno ed all'esterno per la verniciatura di manufatti in legno: persiane, avvolgibili, infissi, cancellate, perline di legno, ecc.

Composizione

A base di resine alchidiche modificate in soluzione.

Preparazione del supporto

Carteggiatura con carta abrasiva o paglietta di metallo, completata dalla soffiatura con aria. Trattamento impregnante con Legnobel (Cod.9300) che in funzione della forte penetrazione, migliora l'ancoraggio e la durata del successivo ciclo di verniciatura. In presenza di vecchie vernici screpolate e scrostate, far precedere quanto detto sopra da una pulizia radicale del legno.

Dati Tecnici

peso	2.626
Peso Specifico	0,91 ± 0,05 (UNI EN ISO 2811-1)
Volume Solido	63% ± 2
Brillantezza	95 ± 5 gloss a 60° (Brillante - Uni EN ISO 2813)
Resa	12 - 16 mq./l.
Applicazione	Pennello
Numero Mani	3
Diluyente	Diluyente Inodore per Sintetici Cod. 0080
Diluizione	1-5%
Essiccazione FP	2 ore
Ess. In prof	24 ore
Sovrapplicazione	24 ore
Colori	Incolore

COV

Categoria: A/e BS (Vernici e impregnanti per legno per finiture interne/esterne, Base Solvente)

Valore limite COV dal 1.01.2010: 400 gr/l; Contenuto massimo COV: 400 gr/l

Note

In genere le Vernici Trasparenti si applicano a tre mani, diluite gradualmente in decrescendo (es.5%-3%-1%) per migliorare l'ancoraggio ed evitare difetti superficiali (raggrinzimenti, rinvenimenti, ecc). Su legno, specie se esposto all'esterno, evitare per quanto possibile l'applicazione di stucchi ed in genere di tutte le pitture "magre", cioè a basso tenore di veicolo. Ciò in quanto non bagnano sufficientemente il supporto, e quindi non si ancorano bene, staccandosi facilmente. Si sconsiglia di effettuare a spruzzo l'applicazione della prima mano su legno, in quanto la vernice non riesce ad introdursi nei pori ma resta sospesa nella parte superiore di questi, dando in seguito origine ad insaccamenti.

Voce di capitolato

Vernice a base di di resine alchidiche modificate disciolte per la verniciatura in interno ed esterno dei supporti lignei.

Peso specifico: 0,910 ± 0.02 Kg/l (UNI EN ISO 2811-1).

Volume Solido %: 63 ± 2



SCHEDA TECNICA

Codice/i: 9200

Prodotto: Flatting 4911

Spessore medio del film secco: 35 micron/strato Numero strati: 3

I dati e le descrizioni riportate in questa scheda sono il risultato di nostre prove, esperienze e conoscenze tecniche. Tuttavia, poiché il prodotto viene applicato al di fuori del nostro controllo, non possiamo che garantirne la qualità all'origine. Si consiglia di verificare sempre l'effettiva idoneità del prodotto al singolo caso specifico. La presente scheda tecnica annulla e sostituisce tutte le edizioni precedenti.

G. & P. F.lli Tassani S.p.A. - Via al Santuario di N.S. della Guardia, 44 - 16162 Genova-Bolzaneto
Tel 010.710715 - Fax 010.710254 - www.tassani.it - e-mail: info@tassani.it