

SIGMAVAR S2U SATIN

Vernice uretanica monocomponente satinata ad alta resistenza all'abrasione

8112

30 - 10 - 2015

DESCRIZIONE

Vernice satinata alchidico-uretanica monocomponente per interni. Particolarmente indicata per superfici di legno come pavimenti in legno, porte, gradini di scale, mensole.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Resistente al graffio e all'abrasione
- Elevata densità
- Facile da applicare
- Lavabile e facilmente smacchiabile
- Non contiene solventi aromatici
- Il prodotto rispetta i parametri della Direttiva Europea 2004/42/CE (recepita dal D.Lgs n. 161/2006) che prevede di limitare le emissioni di composti organici volatili (COV) nell'ambiente

COLORE

Trasparente incolore

BRILLANTEZZA

Satinato

DATI PRINCIPALI A 20° C e 50% U.R.

Peso specifico	Circa 0,94 Kg/l
Contenuto solido in volume	Circa 50,5%
Resa teorica	Circa 14,5 m ² /l allo spessore di 35 µm di film secco per strato in funzione delle condizioni del supporto.
Tempi d'essiccazione a 23°C e 50% U.R.	Fuori polvere: dopo 1 ora 30 min Secco al tatto: dopo 2 ore 30 min Ricopribile: dopo 16 ore
Tempi d'essiccazione a 5°C e 85% U.R.	Fuori polvere: dopo 8 ore Secco al tatto: dopo 10 ore Ricopribile: dopo 24 ore
Vita di stoccaggio (in luogo fresco ed asciutto)	24 mesi
Punto d'inflammabilità (DIN 53213)	42° C

ISTRUZIONI PER L'USO

MISCELAZIONE	Miscelare accuratamente il prodotto prima dell'uso
APPLICAZIONE	Rullo/Pennello
Diluyente consigliato	Pronto all'uso
Solvente per la pulizia	Thinner 20-05

4083 NL11/09 RV 10/15

Pagina 1 di 2

I dati forniti rappresentano le nostre migliori conoscenze riguardo le proprietà e le utilizzazioni del prodotto. PPG Architectural Coatings Italy S.r.l. non ha alcun controllo sulla qualità e le condizioni del supporto, nonchè sulle molteplici variabili che possono influire sull'uso e sull'applicazione dei prodotti. PPG Architectural Coatings Italy S.r.l. non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati. Prove sperimentali si svolgono a rischio dell'utilizzatore



A brand of PPG Group

SIGMAVAR S2U SATIN

Vernice uretanica monocomponente satinata ad alta resistenza all'abrasione

8112

30 - 10 - 2015

CICLI D'INTERVENTO

Preparazione del supporto

Legno: carteggiare e rimuovere eventuali tracce di unto e resina. Se vi sono vecchie pitturazioni rimuovere le parti non più ben aderenti al supporto e verificare la compatibilità con il sistema proposto. Prima di applicare il ciclo di protezione verificare che l'umidità del supporto non sia superiore al 20%. Si ricorda che per l'applicazione di prodotti trasparenti è di fondamentale importanza una preparazione il più uniforme possibile del supporto.

Impregnazione

Applicazione dell'impregnante
1 x Sigmalife VS Satin

Finitura

2 x 30 µm Sigmavar S2U Satin

NB: non eseguire applicazioni quando la temperatura dell'ambiente e del supporto è inferiore a 5 °C o superiore a 30 °C ed U.R. superiore a 85%.

VOCE DA INSERIRE NEI CAPITOLATI D'APPALTO E PREVENTIVI

SIGMAVAR S2U SATIN - Specifica Prodotto

Vernice satinata alchidico-uretanica monocomponente per interni, particolarmente indicata per superfici in legno. Elevata resistenza all'abrasione. Con contenuto di solidi in volume pari a circa 50,5%, peso specifico di circa 0,94 Kg/l e resa teorica 14,5 m²/l.